

Master P



Notified Body 0497
Nr. 2006/13
DoP Nr. 126

Popis: šindel s barveným posypem

Použití: šikmé střechy



Složení asfaltu	-		APP modifikovaný asfalt	
délka	EN 544	mm	1000	± 3
výška	EN 544	mm	337	± 3
tloušťka	-	mm	3,1 / 6,2	± 10%
viditelná část	-	mm	143	-
maximální tolerance mezi dvěma vrstvami	-	mm	± 3	-
Hřebíková osa (z exponované oblasti)	-	mm	14	± 3
Adhesivní systém	-		Termo-adhesivní body	

Fyzikálně- chemické vlastnosti

hmotnost	-	kg/m ²	10,8	± 8%
hmotnost asfaltu	EN 544	g/m ²	>1500	-
hmotnost granulátu	EN 544	g/m ²	>1400	-
pevnost v tahu MD/CMD	EN 544	N/5 cm	>750 / >450	± 15%
odolnost proti protržení hřebíkem	EN 544	N	>100	± 20%
absorpce vody	EN 544	%	<2	-
odolnost proti UV záření	EN 544	Visual	bez	-
puchýřivost	EN 544	Visual	bez	-
odolnost proti stékání při vysokých teplotách	EN 544	°C	>120	-
obrusnost posypu	EN 544	-g	1,5	± 0,15

Požární odolnost

klasifikace dle	EN 13501-5	Broof(t1)
klasifikace dle	EN 13501-1	E

Balení

materiál	Polyetylen
počet šablon v balení	18
m ² /balík	2,57
m ² /paleta	123,36

Bezpečnost: Materiál neobsahuje azbest, sloučeniny dehtu a nebezpečné látky.

Skladování: Palety uchovávejte uvnitř skladu. Neskladujte palety na sebe.

Ostatní: Výrobce může aktualizovat technický list bez předchozího upozornění.

TEGOLA

Tegola Canadese S.p.A.
Via dell'Industria, 21 - 31029 Vittorio Veneto - Italy
T. +39 0438 9111
www.tegolaacadese.com - info@tegolaacadese.com

